



	уровень 0,5 кг./кв.м. h <sup>0,5</sup> DIN 52 617)
Парогазопроницаемость (SD)	0,35 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Устойчивость к мытью	Соответствует нормам DIN 53 778, устойчивость к минимум 1000 абразивных циклов
Устойчивость к истиранию	Соответствует нормам DIN 53 778, устойчивость к более 5000 абразивных циклов
Сопротивление отрыву и сцепление	Соответствует нормам ДИН ИЗО 4624
Crack Bridging Ability (CBA) UNI EN 1062-7:2005	Цикл: Blankor, Elastrong Gum, Elastrong Paint Gum. Класс А3 (БОЛЕЕ 500 МИКРОН)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/СЕ	Класс принадлежности: А/с; VOC: 36 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 75 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):40 г/л
Цвета	Белый + цвета цветовой карты Топ Экстириор Лайн по цветометрической системе DCS Декор Колор Систем ОЙКОС
Фасовка	4 - 14 л

#### **Токсикологические показатели**

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям

#### **Основные технические условия**

раздел 9

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. Новые подложки должны быть сухими и выдержанными. Для получения более однородной абсорбции и равномерных подложек, нанести один слой фиксатива как НЕОКРИЛ или БЛАНКОР ОЙКОС. После того, как подложка готова, нанести эластичный материал средней зернистости как ЭЛАСТРОНГ ГУМ ОЙКОС и эластомерную отделку как ЭЛАСТРОНГ ПЕЙНТ ГУМ.

Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ..... за м<sup>2</sup>, включая материал и работу, за исключением строительных лесов.

#### **Заметки**

*Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.*