

Легкий экструдированный полимер на основе смеси полистирола средней плотности.

«ОРАК Н.В. / С.А.» (ORAC nv/sa)
Бельгия, 8400, г. Остенде, Бикорфстрат, 32
Biekorfstraat 32, 8400 Ostend, Belgium
T: +32 (0)59 80 32 52 | Ф: +32 (0)59 80 28 10
info@oracdecor.com | www.oracdecor.com

UM203 - 04/2019

СДЕЛАНО В ЕС

ТИПИЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



Только для внутренних работ



Легкий вес профилей



Качество, доступное по цене

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



Четкие линии для четкого воспроизведения деталей



Грунтованные продукты для гладкой и матовой поверхности и повышенной адгезии краски



Простота нанесения качественной финишной краски; устойчивость к УФ-излучению после финишного окрашивания



Простота резки и монтажа



V-образный баз для простоты нанесения клея

УСТАНОВКА



С DECOFIX – ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ

Только для внутренних работ

Внутренняя пористая сухая поверхность



Внутренняя непористая влажная поверхность



1



Крепление к стене /потолку



DecoFix Pro

Сильный монтажный акриловый клей на водной основе

FDP50 310 мл | 7 > 8 м
FDP600 4200 мл | 65 > 110 м



DecoFix Power (Hydro)

Особо сильный монтажный клей на основе полимера с микросферическими гранулами

FDP700 290 мл | 7 > 8 м



2



Соединение между молдингами



DecoFix Pro

Сильный монтажный акриловый клей на водной основе

FDP50 310 мл | 7 > 8 м
FDP600 4200 мл | 65 > 110 м



DecoFix Power (Hydro)

Особо сильный монтажный клей на основе полимера с микросферическими гранулами

FDP700 290 мл | 7 > 8 м



ХАРАКТЕРИСТИКИ ORAC DECOR®



Стойкость к большинству распространенных растворителей и влаги



Высокая теплостойкость (макс. 70°C)



Стойкость к отслаиванию, отсутствие старения, устойчивость размеров. Не меняется со временем



Акустически нейтрален



Не устойчив к УФ-излучению. Устойчивость к УФ-излучению после финишной покраски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Состав: смесь полистирола средней плотности



Подходит для переработки на 100%



Твердость: 50-65 по Шору А



Фактор разрушения озона : 0 (не содержит хлорфторуглеродов)



Плотность: ± 70 кг/м³



Не содержит токсичных продуктов, асбеста и цианида



Толщина: 8 мм > 15 мм



Поглощение воды (после 24 ч): < 0.1%1%



Стандарт пожарной безопасности Е.
Не огнестойкий.



Идеальные условия для хранения и установки: 10 < 35°C